







	Norma Standard Norme Norm	Risultato Result Résultat Ergebnis
 <p>Qualità dell'aria Indoor air quality Qualité de l'air Luftverunreinigung</p>	UNI EN ISO 16000-9:2016	A+
 <p>Resistenza e conducibilità termica Thermal resistance and thermal conductivity Résistance et conductivité thermique Thermische Leitfähigkeit</p>	UNI EN 12664:2002	$\lambda=0,46$ (W/mK)
 <p>Classificazione reazione al fuoco Classification fire reaction Classification de résistance au feu Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten</p>	UNI EN 13501 ASTM E84-16	Classe / Class / Classe / Klasse A2_{FL}-s1 Flame Spread Index (FSI): 0 Smoke Developed Index (SDI): 5
 <p>Resistenza agli attacchi chimici Resistance to severe chemical attacks Résistance aux fortes attaques chimiques Widerstand gegen starken chemischen Angriff</p>	UNI EN 13529 EN 13529:2003	Classe / Class / Classe / Klasse II No alteration and no reduction of Shore
 <p>Determinazione permeabilità al vapore Determination of water vapour transmission properties Résistance à la diffusion de vapeur d'eau Bestimmung de Wasserdampfdurchlässigkeit</p>	UNI EN 12086 EN 12086:1997	Classe / Class / Classe / Klasse 1 Sd < 5 m For applications as described in the technical data sheet
 <p>Determinazione della profondità di penetrazione acqua sotto pressione Depth of penetration of water under pressure Profondeur de pénétration de l'eau sous pression Wassereindringtiefe unter Druck</p>	UNI EN 12390-8 EN 12390-8:2009	Penetrazione assente No penetration Aucune pénétration d'eau Kein Eindringen
 <p>Adesione al calcestruzzo Determination of bond strength Adhérence au béton Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch</p>	UNI EN 13892-8 ASTM D4541	2,5 N\mm² 379 psi (2.61 MPa)
 <p>Resistenza alla fessurazione (Crack Bridging) Determination of Crack bridging properties Résistance à la fissuration Rissueberbrueckende Eigenschaften</p>	UNI EN 1062-7	786 µm Classe / Class / Classe / Klasse A3
 <p>Prova di caduta di massa Resistance to impact Résistance au choc Prüfung durch fallendes Gewichtsstück</p>	UNI EN ISO 6272 ASTM D2794	Campione integro dopo l'urto / Sample intact after collision / Echantillon intact après la collision / Probefläche ohne Schaden nach Versuch 173.6 in-lbs (2 kg-m)
 <p>Determinazione della durezza superficiale Determination of surface hardness Détermination de la dureté superficielle Bestimmung der Oberflächenhärte</p>	UNI EN 13892-6	> 300 N/mm² (SH 200)
 <p>Determinazione della Resistenza a Compressione Determination of compressive strength Détermination de la résistance à la compression Bestimmung der Druckfestigkeit</p>	ASTM C109	3694 psi

	Norma Standard Norme Norm	Risultato Result Résultat Ergebnis
 <p>Determinazione dell'azione di una sedia con ruote: Consiste nel far girare una sedia x 25.000 volte su una superficie in Microtopping con un carico di 90 Kg Determination of the action of a chair with wheels: Consists in to run a chair x 25.000 times on a Microtopping surface, with a load of 90 kg Essai de la chaise à roulettes: Consiste à exécuter une chaise x 25.000 fois sur une surface en Microtopping, vec une charge de 90 kg Stuhlrollenversuch: Einwirkung eines Rollstuhles auf die Oberfläche - Laufleistung des Stuhls 25.000 Mal auf einer Microtopping Oberfläche, mit einer Last von 90 Kg.</p>	EN 425:2002	Nessun difetto osservato No defects found Pas de défaut observé Keine Defekte feststellbar
 <p>Determinazione della resistenza all'usura BCA Determination of abrasion resistance BCA Détermination de la résistance à l'usure BCA Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA</p>	UNI EN 13892/4	Classe / Class / Classe / Klasse AR0,5 max 50 μ (50 μ = 0,05 mm)
 <p>Determinazione della resistenza all'usura Determination of abrasion resistance Détermination de la résistance à l'usure Bestimmung des Verschleißwiderstandes</p>	ASTM D4060	216,1 (H22 Wheel, 1000g, 1000 cycles)
 <p>Prova di impronta residua Indentation using plate specimens Essai d'indentation sur cubes ou sur éprouvettes Eindringversuch an Würfeln oder zylindrischen Probek-ör pern und Platten</p>	UNI EN 12697-20-21	Classe / Class / Classe / Klasse IC10 (UNI EN 13813) Impronta residua / Indentation / Indentation / Eindringung: 0,1 mm
 <p>Resistenza all'indentazione (Brinell) Resistance to indentation (Brinell) Tests de dureté à la pénétration (Brinell) Bestimmung des Eindruckwiderstands - Prüfmethode (Brinell)</p>	EN 1534:2000	9,6 Kg/mm ² Load evaluating unit area of residual impression
 <p>Resistenza allo scivolamento/strisciamento Determination of the slip resistance / friction of a surface Résistance au dérapage / friction Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften</p>	DIN 51130:2014	R11 2 BC + HP + gr60 + Ideal PU78 2 BC + gr60 + Ideal PU78 R10 2 BC + HP + gr60 + Ideal PUWB 2 BC + FC + gr120 + Ideal PU78 2 BC + FC + gr120 + Ideal PUWB 2 BC + gr60 + Ideal PUWB
	UNI EN 13036-4	54 asciutto / dry / sec / trocken 37 bagnato / wet / mouillé / nass 2 BC + FC + WB 87 asciutto / dry / sec / trocken 40 bagnato /wet / mouillé / nass 2 BC + HP + WB 86 asciutto / dry / sec / trocken 45 bagnato /wet / mouillé / nass 2 BC + WB



• Emissions into the internal environment
 Classificazione dei prodotti secondo test di emissione VOC. // Products classification according to the VOC emissions tests.

